

Scheda tecnico-commerciale

InsulSafe



DESCRIZIONE

Lana di vetro in fiocchi di colore bianco, prodotto con vetro riciclato, senza resina termoindurente. InsulSafe è compresso in sacchi e deve essere insufflato meccanicamente.

APPLICAZIONE

Isolamento termico e acustico tramite insufflaggio di:

- Pareti in intercapedine
- Sottotetti non abitabili di difficile accesso

VANTAGGI

- Isolamento termico e acustico
- Incombustibilità
- Stabilità dimensionale (assestamento trascurabile)
- Durabilità nel tempo (imputrescibile e inattaccabile dalle muffe)
- Confort di posa (genera poca polvere durante le operazioni di insufflaggio)
- Leggerezza
- Facilità di movimentazione (elevata compressione del prodotto all'interno del sacco)
- Velocità di posa
- Compatibile con le principali macchine da insufflaggio presenti sul mercato

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette.

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Norma di riferimento
Classe di reazione al fuoco	A1	-	EN 13501-1
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	1	-	EN 12086
Assorbimento d'acqua a breve periodo	≤ 1	kg/m ²	EN 1609
Conducibilità termica dichiarata λ_D (applicazione parete)	0,036	W/(m·K)	EN 12667
Conducibilità termica dichiarata λ_D (applicazione solaio)	0,041	W/(m·K)	EN 12667
Densità di applicazione (applicazione parete)	23	kg/m ³	EN 14064-1
Densità di applicazione (applicazione solaio)	15	kg/m ³	EN 14064-1
Assestamento (applicazione parete)	S1 ($\leq 1\%$)	-	EN 14064-1
Assestamento (applicazione solaio)	S2 ($> 1\%$ e $\leq 5\%$)	-	EN 14064-1

Dimensioni sacco (m)	Kg/sacco	kg/pallet
1,00 x 0,50 x 0,21	16	528

CODICE: STC 261
REVISIONE: 02
DATA: November 2014

Prodotto commercializzato da Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover:

· Fabbricato da Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

· In corso di certificazione CE

Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001: 2008 - EN ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001 : 2007

L'effettuazione delle forniture è subordinata alle nostre possibilità di produzione. Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la commercializzazione.



Isover Saint-Gobain
è socio ordinario
del GBC Italia

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano Customer Service Isover Saint-Gobain Tel. + 39 0363 318 400 – Fax. + 39 0363 318 337
www.isoover.it

Scheda tecnico-commerciale

InsulSafe



TABELLE DI PRESTAZIONE

Di seguito sono riportate le tabelle di prestazione, per pareti in intercapedine e per sottotetti non abitabili.

Pareti in intercapedine MW-EN14064-1-S1-MU1		
Densità di applicazione	23	kg/m ²
Conducibilità termica dichiarata λ_D	0,036	W/mK
Spessore dell'intercapedine mm	Resistenza termica dichiarata R_D m ² K/W	Numero di sacchi necessari per 100 m ²
50	1,39	9,4
60	1,67	11,3
70	1,94	13,2
80	2,22	15
90	2,50	16,9
100	2,78	18,8
150	4,17	28,2
200	5,56	37,5
250	6,94	46,9

Sottotetto non abitabile MW-EN14064-1-S2-MU1				
Densità di applicazione		15	kg/m ³	
Conducibilità termica dichiarata λ_D		0,041	W/mK	
Resistenza termica dichiarata R_D (m ² K/W)	Spessore finale (post assestamento) mm.	Spessore minimo da applicare (pre assestamento) mm.	Peso sul solaio kg/m ²	Numero di sacchi necessario per 100 m ²
4,00	164	175	2,6	17
4,50	185	195	2,9	19
5,00	205	220	3,3	21
5,50	226	240	3,6	23
6,00	246	260	3,9	25
6,50	267	280	4,2	27
7,00	287	305	4,6	29
7,50	308	325	4,9	31
8,00	328	345	5,2	33
8,50	349	370	5,6	35
9,00	369	390	5,9	37

CODICE: STC 261
REVISIONE: 02
DATA: November 2014

Prodotto commercializzato da Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover:

· Fabbricato da Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
· In corso di certificazione CE

Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001: 2008 - EN ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001 : 2007

L'effettuazione delle forniture è subordinata alle nostre possibilità di produzione. Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la commercializzazione.



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano Customer Service Isover Saint-Gobain Tel. + 39 0363 318 400 – Fax. + 39 0363 318 337
www.isoover.it

Technical datasheet

InsulSafe



DESCRIPTION

Loose-fill white glass wool, made with recycled glass, without thermo-hardening resin. InsulSafe is compressed in bags and has to be blown mechanically.

APPLICATION

Thermal and acoustic insulation of:

- Cavity walls
- Attic floors

BENEFITS

- Thermal and acoustic insulation
- Non combustible
- Mechanical stability (negligible settlement)
- Durability (no rot, no mould growth)
- Application confort (few dust during blowing operations)
- Lightness
- Easy transportation (high compression ratio inside bags)
- Fast application
- Compatible with most of blowing machines

STORAGE

The product must be stocked inside, in ventilated areas and away from heat sources.

Parameter	Value	Unit	Norm
Reaction to fire class	A1	-	EN 13501-1
Water vapour resistance factor μ	1	-	EN 12086
Water absorption in short period	≤ 1	kg/m ²	EN 1609
Declared thermal conductivity λ_D (cavity walls application)	0,036	W/(m·K)	EN 12667
Declared thermal conductivity λ_D (attic floors application)	0,041	W/(m·K)	EN 12667
Application density (cavity walls application)	23	Kg/m ³	EN 14064-1
Application density (attic floors application)	15	Kg/m ³	EN 14064-1
Settlement (cavity walls application)	S1 ($\leq 1\%$)	-	EN 14064-1
Settlement (attic floors application)	S2 ($> 1\%$ e $\leq 5\%$)	-	EN 14064-1

Bag dimensions (m)	Kg/bag	kg/pallet
1,00 x 0,50 x 0,21	16	528

CODE: STC 261

REVISION: 02

DATE: November 2014

Product commercialized by Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. - Isover activity:

· Produced by Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

· CE certification in progress

The Quality Management System of Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. has been assessed and found in accordance with EN ISO 9001: 2008 - EN ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001 : 2007.

Supplies are subjected to our production possibilities. Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. reserves the right to alter or amend product specification or stop the production without notice.



Isover Saint-Gobain
è socio ordinario
del GBC Italia

Isover
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano Customer Service Isover Saint-Gobain Tel. + 39 0363 318 400 – Fax. + 39 0363 318 337

www.isover.it

Technical datasheet

InsulSafe



PERFORMANCE CHART

The following charts show performance for cavity walls and for attic floors applications.

Cavity walls		
MW-EN14064-1-S1-MU1		
Application Density	23	kg/m ²
Declared thermal conductivity λ_D	0,036	W/mK
Spessore dell'intercapedine mm	Declared thermal resistance R_D m ² K/W	Minimum bags usage rate 100 m ²
50	1,39	9,4
60	1,67	11,3
70	1,94	13,2
80	2,22	15
90	2,50	16,9
100	2,78	18,8
150	4,17	28,2
200	5,56	37,5
250	6,94	46,9

Attic floors				
MW-EN14064-1-S2-MU1				
Application density		15	kg/m ³	
Declared thermal conductivity λ_D		0,041	W/mK	
Declared thermal resistance R_D m ² K/W	Thickness after settlement mm.	Minimum installed thickness mm.	Minimum coverage kg/m ²	Minimum bag usage rate per 100 m ²
4,00	164	175	2,6	17
4,50	185	195	2,9	19
5,00	205	220	3,3	21
5,50	226	240	3,6	23
6,00	246	260	3,9	25
6,50	267	280	4,2	27
7,00	287	305	4,6	29
7,50	308	325	4,9	31
8,00	328	345	5,2	33
8,50	349	370	5,6	35
9,00	369	390	5,9	37

CODE: STC 261
REVISION: 02
DATE: November 2014

Product commercialized by Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. - Isover activity:

- Produced by Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
- CE certification in progress

The Quality Management System of Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. has been assessed and found in accordance with EN ISO 9001: 2008 - EN ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001 : 2007.

Supplies are subjected to our production possibilities. Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. reserves the right to alter or amend product specification or stop the production without notice.



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano Customer Service Isover Saint-Gobain Tel. + 39 0363 318 400 – Fax. + 39 0363 318 337
www.isover.it